

FLOORGANIC SELECT NT 8.5

Produktbeschreibung

P 103
Stand: 02.25



Aufbau

- 1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
- 2 Dekorpapier
- 3 AQUApro HDF Trägerplatte mit Kantenversiegelung
- 4 Gegenzug
- 5 Eco Underlay (0,9)

Profil

Kaindl Tap Loc
Längsprofil

Kaindl Tap Loc
Querprofil

Prüfungen	Flooring ¹ Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße		1383x193x8,5mm
Nutzungsstufe gemäß Anforderung nach	EN ISO 10874 EN 13329 	33
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329 	AC5
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel EN 13329 	≥70mm ≥1000mm
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT- Richtlinie 100 	E1 [Europa]
Formaldehydemission	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Formaldehydemission/ VOC		GREENGUARD GOLD
Formaldehydemission	CARB	CARB Phase 2
Kantenquellung	EN 13329 	≤ 12%
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302 	0,0910 m ² .K/W
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322	4 - 7 %
Verhalten gegen Zigaretteglut	EN 438-2.18 	Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02 	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15 	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1 	Cfl , s1
Wasserbeständigkeit	NALFA surface watertest 01.08.2019	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Gleitreibung μ	EN 13893 	≥ 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329	Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Höhenunterschied zwischen den zusammengefügt Elementen	EN 13329	Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329	≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer	EN 13329	konkav ≤= 0,3 mm konvex ≤= 0,4 mm konkav ≤= 7 mm
Planlage längs	EN 13329	konvex ≤= 14 mm
Dekorersatz bei Systemdekoren		+/- 2mm
Dekorersatz bei Schiffböden		+/- 4mm

¹⁾Informationen unter www.floorsymbols.com