

# Produktspezifikation

Nr. FN PSP 113	Revision 01	Datum 27.11.2019	Erstellt PE / O. Zeilner, L. Schneider
-------------------	----------------	---------------------	---

Geltungsbereich:	<b>HDF Leisten laminiert (Korundfolie)– Bodenprofile</b>
------------------	--

Spezifikationsparameter	Norm / Prüfvorschrift	Soll-Wert
Abriebverhalten der Oberfläche	EN13329 Anh. E	>= 300 U
Dickenquellung	EN 317	<= 15%
Glanzgrad	60° Reflektometer	dekorspezifisch +/- 5
Farbe	optisch	+/- Grenzmuster
Formaldehyd	EN717-2	<= 3,5 mg/m <sup>2</sup> /h
Gewicht	gravimetrisch g/lfm	profilabhängig (g/lfm +/- 7 %)
Dichte	EN 323	860 +/- 10 kg/m <sup>3</sup>
Wärmestandfestigkeit	1h/100°C	kein Ablösen
Delamination	visuell	kein Ablösen
Maßhaltigkeit	Lt Zeichnung	+/- 0,5 mm
Leistenlänge		+/- 10 mm
Längskrümmung	h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können	

n.r. = nicht relevant