

# Sopro Brillant® PerlFuge

# Sie steht auf Feinsteinzeug!



- Besonders für schwach saugende Keramik wie z. B. Feinsteinzeug
- Für verfärbungsempfindliche Natursteine
- Fugenbreite 1–10 mm
- Rissfreie Aushärtung
- Sopro Hydrodur®-Technologie
  - antimikrobiell
  - leicht zu reinigen
- Hochwertiger OPP-Beutel mit verlängerter Lagerfähigkeit von 12 Monaten
- EC1<sup>PLUS</sup> (R) sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup>



\* Nur Farböne anthrazit und schwarz.

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

# Sopro

feinste Bauchemie

# Sopro Brillant® PerlFuge 1–10 mm

     	<p><b>Best.-Nr. Farb-Nr.</b></p> <p><b>Standardfarben</b>  <b>801 weiß 10</b>  <b>802 hellgrau 16</b>  <b>803 silbergrau 17</b>  <b>804 grau 15</b>  <b>807 steingrau 22</b>  <b>805 betongrau 14</b>  <b>806 sandgrau 18</b></p> <p><b>Sanitärfarben</b>  <b>831 jasmin 28</b>  <b>832 hellbeige 29</b>  <b>833 jurabeige 33</b>  <b>834 bahamabeige 34</b>  <b>835 braun 52</b>  <b>836 kastanie 50</b>  <b>837 balibraun 59</b>  <b>838 anthrazit 66</b>  <b>839 schwarz 90</b></p> 	<p>Zementärer, schnell erhärtender, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, mit Perleffekt. Durch die Sopro Hydrodur®-Technologie ist der Fugenmörtel leicht zu reinigen und wirkt antimikrobiell. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Besonders für schwach saugende Keramik wie z. B. Feinsteinzeug sowie für verfärbungsempfindliche Natursteine</li> <li>● Sopro Hydrodur®-Technologie             <ul style="list-style-type: none"> <li>● antimikrobiell</li> <li>● leicht zu reinigen</li> </ul> </li> <li>● Flexibel</li> <li>● Rissfreie Aushärtung</li> <li>● Feine und glatte Fugenoberfläche</li> <li>● Auf Fußbodenheizung</li> <li>● Für Fugenbreiten von 1–10 mm</li> <li>● Sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup> (R) gemäß EMICODE der GEV</li> <li>● Wand und Boden</li> <li>● Innen und außen</li> <li>● Hochwertiger OPP-Beutel mit verlängerter Lagerfähigkeit</li> </ul>
<p><b>Anwendungsgebiete</b></p>	<p>Zum Verfugen von allen keramischen Belägen, Betonwerkstein und allen Arten von Naturstein sowie von Glasmosaik mit Fugenbreiten von 1–10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Speziell für Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen sowie für den schmutzbelasteten Wohnbereich geeignet.</p> <p>Zum Verfugen von saugender Keramik (z. B. Steingut) empfehlen wir Sopro DF 10® oder Sopro Saphir® 5 PerlFuge.</p>	
<p><b>Mischungsverhältnis</b></p>	<p>3,15–3,45 l Wasser : 15 kg Sopro Brillant® PerlFuge für Bodenverfugung          1,05–1,15 l Wasser : 5 kg Sopro Brillant® PerlFuge für Bodenverfugung          Farbton weiß:</p> <p>3,6–3,9 l Wasser : 15 kg Sopro Brillant® PerlFuge für Bodenverfugung          1,2–1,3 l Wasser : 5 kg Sopro Brillant® PerlFuge für Bodenverfugung</p>	
<p><b>Reifezeit</b></p>	<p>3–5 Minuten</p>	
<p><b>Verarbeitungszeit</b></p>	<p>30–40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden</p>	
<p><b>Begehbar</b></p>	<p>nach ca. 2 Stunden</p>	
<p><b>Belastbar</b></p>	<p>nach ca. 12 Stunden</p>	
<p><b>Zeitangaben</b></p>	<p>beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten</p>	
<p><b>Verarbeitungstemperatur</b></p>	<p>ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar</p>	
<p><b>Fugenbreite</b></p>	<p>1–10 mm</p>	
<p><b>Verbrauch</b></p>	<p>ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 11,5×24 cm und ca. 10 mm Fugenbreite;          0,7–1,0 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 30×30 cm oder 40×40 cm und ca. 10 mm Fugenbreite</p>	
<p><b>Lagerung</b></p>	<p>5 kg: im ungeöffneten Original-OPP-Beutel trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig          15 kg: im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig</p>	
<p><b>GISCODE</b></p>	<p>ZP1; Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII</p>	
<p><b>Lieferform</b></p>	<p>Sack 15 kg mit Tragegriff in allen Standardfarben sowie den Sanitärfarben jurabeige, bahamabeige, anthrazit und schwarz; Beutel 5 kg mit hochwertiger OPP-Folie in allen Farben</p>	

\* Nur Farbtöne anthrazit und schwarz.

Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden  
 Telefon +49 (0)6 11 17 07-0 · Telefax +49 (0)6 11 17 07-2 50 · www.sopro.com



feinste Bauchemie