

# ÜBERSICHTSTABELLE FÜR PURLOGIC® PU-SCHÄUME UND SPRITZKORK

Würth Produkt Art.-Nr.	Technische Eigenschaften							Hauptanwendungsgebiet									
	Ausbeute freigeschäumt bis zu ...	Klebefrei bei +20°C ab ... min	Schneidbar ab ... min	Entspreizbar ab ... min (Aushärtung)	Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab ... °C	Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab ... °C	UV-beständig	Baustoffklasse nach DIN 4102	Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand	Schalldämmung bei Fensterfugen	Schalldämmung bei Türzargen	Fixieren und Füllen von Türzargen	Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen	Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen	Verfüllen von Rohrdurchbrüchen	Setzen von Bad- und Duschwannen	Verkleben von Treppenstufen
<b>PURLOGIC® TOP</b> <b>0892 142 /</b> <b>0892 142 1</b>	40 l	7	40	-	- 5	+ 5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>Combisafe</b> <b>0892 142 6</b>	40 l 26 l	7	12	-	- 5	+ 5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>Flex</b> <b>0892 142 8</b>	18 l	6	20	-	- 15	0	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>EASY</b> <b>0892 143</b>	30 l	7	12	-	- 5	+ 5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>Easy White</b> <b>0892 143 3</b>	22 l	10	50	-	+ 5	+ 5	Nein	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>FAST</b> <b>0892 144</b>	10 l	7	15	60	+ 10	+ 10	Nein	B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
<b>PURLOGIC®</b> <b>SPRINT</b> <b>0892 146</b>	4,3 l	3	9	20	+ 10	+ 10	Nein	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	✓
<b>PURLOGIC®</b> <b>Turbo</b> <b>0892 147</b>	5,5 l	1,5	5	20	+ 10	+ 10	Nein	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	○
<b>Dispersions-</b> <b>spritzkork</b> <b>0892 140</b>	500 ml	x	x	-	+ 5	+ 5	Ja	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	○	○	○

○ = nicht geeignet

✓ = geeignet