

# PURLOGIC® EASY WHITE



## Emissionsarmer 1K-Montageschaum.

### Verbesserte Isolierung

- Bessere Wärmedämmung
- Fugenschalldämmung von 60 dB
- Unterbindet Wärmebrücken

### Emissionsarm

MDI-Wert < 1 %

### Weitere Vorteile:

- Hohe Formstabilität
- Hohe Schaumausbeute
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Alterungsbeständig
- Sehr hohe UV-Beständigkeit

### EMICODE-Zertifiziert



Bezeichnung	Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
PURLOGIC® EASY White	500	weiß	<b>0892 143 3</b>	1/12
Winkeladapter rund	-	-	<b>0891 151 0</b>	20
Winkeladapter schmal	-	-	<b>0891 151 1</b>	

### Einsatzgebiete:

Zum Dämmen, Füllen, Kleben und Isolieren von Rohrdurchführungen, Fugen, Türen, Fensterrahmen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Optischer Einbaunachweis durch reinweiße Farbe.

### Hinweise:

Beständig gegen Wasser, milde Basen und Säuren. Haftet auf Untergründen wie z. B. Styropor, Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC und Holz. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden.

Technische Daten:	
Basis	Polyurethan
Dosentemperatur	min. +5°C
Untergrund- und Umgebungstemperatur	+5°C bis +30°C
Klebefrei	ca. 10-12 Minuten*
Schneidbar / voll belastbar	ca. 50 Minuten*
Ausbeute frei geschäumt	ca. 22 Liter
Rohdichte, fugengeschäumt	ca. 22-24 kg/m³
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2
Lagerfähigkeit	12 Monate

\* Gemessen bei 20°C / 65% Luftfeuchtigkeit und 20 mm Klebstoffstrang.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

### Zusatzartikel:

**PURLOGIC® Clean**  
Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

**PURLOGIC® Schaumcleaner**  
Art.-Nr. 0892 160 000

**Pumpsprühflasche**  
Art.-Nr. 0891 503 001