



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**

## URSA XPS ECO D N-III-PZ- I

Warengruppe: XPS - Perimeterdämmung - Flachdachdämmung



URSA Deutschland GmbH  
Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48  
04509 Delitzsch



### Produktqualitäten:



*Köttner*

Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 12.03.2025



Produkt:

**URSA XPS ECO D N-III-PZ-I**

SHI Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**



# Inhalt

|                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  SHI-Produktbewertung 2024 | 1 |
|  EU-Taxonomie              | 2 |
| Produktsiegel                                                                                               | 3 |
| Rechtliche Hinweise                                                                                         | 4 |
| Technisches Datenblatt/Anhänge                                                                              | 5 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**URSA XPS ECO D N-III-PZ-I**

SHI Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium                     | Produktkategorie | Bewertung         |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung          |                  | Schadstoffgeprüft |
| <b>Gültig bis: 15.05.2027</b> |                  |                   |



Produkt:

**URSA XPS ECO D N-III-PZ-I**

SHI Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium                                                                                                                  | Produkttyp   | Betrachtete Stoffe                                                 | Bewertung            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung                                                                 | Innendämmung | Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B | EU-Taxonomie konform |
| <b>Nachweis:</b> Konformitätserklärung vom 12.Mai 2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. |              |                                                                    |                      |
| <b>Bewertungsdatum:</b> 21.03.2024                                                                                         |              |                                                                    |                      |



Produkt:

**URSA XPS ECO D N-III-PZ-I**

SHI Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Umwelt-Produktdeklarationen (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD) enthalten Informationen über die Umweltauswirkung von Baustoffen, Bauprodukte oder Baukomponenten. Mit diesen Informationen können Bauprofis, wie z.B. Architekten und Planer Gebäude ganzheitlich planen und bewerten. In einigen EPDs werden auch Aussagen zu Emissionseigenschaften in Bezug auf VOC und Formaldehyd gemacht. Diese Angaben sind aber nicht verpflichtend.



Produkt:

**URSA XPS ECO D N-III-PZ-I**

SHI Produktpass-Nr.:

**12775-10-1012**



## Rechtliche Hinweise

(\* ) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

|                     |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>    | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 9 – 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 1 von 6       | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

## 1. PRODUKT- UND HERSTELLERBEZEICHNUNG

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handelsname:</b>           | "URSA XPS" Extruderschaumplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Empfohlene Verwendung:</b> | Wärmedämmung von Wand, Dach, Perimeter und Sockel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hersteller:</b>            | <p>URSA Deutschland GmbH<br/>         Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48<br/>         04509 Delitzsch<br/>         Deutschland<br/>         Tel.: +49 (0) 34202 / 85 100<br/>         Fax: +49 (0) 34202 / 85 505<br/>         Email: <a href="mailto:info@ursa.de">info@ursa.de</a></p> <p>Produktmanagement, Theresia Preisker<br/>         Tel: +49 (0) 341 521 1162 • Fax: +49 (0) 341 521 1169<br/>         Email: <a href="mailto:theresia.preisker@ursa.com">theresia.preisker@ursa.com</a></p> |
| <b>Notfall-Kontakt:</b>       | <p>Giftnotruf der Charité –<br/>         Universitätsmedizin Berlin<br/>         Tel: +49 (0) 30 30686 700 • Fax: +49 (0) 30 450 569 901<br/>         Email: <a href="mailto:firmenservice@giftnotruf.de">firmenservice@giftnotruf.de</a><br/> <a href="http://www.giftnotruf.de">www.giftnotruf.de</a></p>                                                                                                                                                                                        |

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gefahrenbezeichnung:</b>  | keine gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                  |
| <b>Spezifische Gefahren:</b> | keine; bitte die Hinweise zur Handhabung und Lagerung beachten |

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Chemische Charakterisierung:</b> | Extruderschaumplatten |
| <b>EINECS-Nr:</b>                   | keine                 |
| <b>CAS-Nr:</b>                      | keine                 |
| <b>EG-Nr:</b>                       | n.b.                  |
| <b>UN-Nr:</b>                       | n.b.                  |
| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>   | n.a.                  |

## 4. ERSTE HILFE MAßNAHMEN

|                                                                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informationen zu verschiedenen Kontaktarten:</b>                                   |                                                                                               |
| <b>Nach Einatmen:</b>                                                                 | n.a.                                                                                          |
| <b>Nach Hautkontakt:</b>                                                              | keine                                                                                         |
| <b>Nach Augenkontakt:</b>                                                             | keine. Etwaige Sägestaubpartikel sind wie normale Fremdkörper (Staub, Insekten) zu entfernen. |
| <b>Nach Verschlucken:</b>                                                             | n.a.                                                                                          |
| Im Falle von Reizwirkungen oder allergischen Reaktionen ist ärztlicher Rat einzuholen |                                                                                               |

|                     |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>    | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 9 – 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 2 von 6       | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

## 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>                     | Wasser, Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Trockenpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gefährdung durch Brand und Verbrennung:</b>   | Im Falle eines Brandes kann dichter Rauch entstehen. Unter Brandbedingungen zersetzen sich Polymere. Der Rauch kann Polymerfragmente verschiedener Zusammensetzungen enthalten, u.a. giftige u./o. reizende Verbindungen. Zu den Verbrennungsprodukten können u.a. Kohlenmonoxid und Kohlendioxid gehören.                                                                                                                                                     |
| <b>Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:</b> | Überdruck-Pressluftatmer bzw. umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen und Feuerwehrsutzbekleidung (beinhaltet: Feuerwehrhelm, Schutzanzug, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe) tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zusätzliche Hinweise:</b>                     | "URSA XPS" Extruderschaumplatten sind mit Flammschutzmitteln ausgerüstet, die eine Selbstentzündung bei Einwirkung kleinerer Zündquellen unterbinden. Bei Verwendung der Dämmstoffe in Verbindung mit anderen brennbaren Bau- und Werkstoffen sind nicht nur während der Verarbeitung, sondern auch für den nachfolgenden Einbauzustand geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit die baurechtlichen Anforderungen im jeweiligen Anwendungsfall erfüllt werden. |

## 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b> | keine                                                                                                            |
| <b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>               | keine                                                                                                            |
| <b>Verfahren zur Reinigung:</b>             | Material nach Möglichkeit aufnehmen. Siehe Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung, für zusätzliche Informationen. |

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Handhabung</u></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sichere Handhabung:</b>                         | Dämmstoffe trocken lagern und vor hohen Temperaturen und direkter UV Einstrahlung und schützen.<br>Bestimmte Arbeiten wie das Schleifen und Schneiden können zu Staubansammlungen führen, welche Staubexplosionen verursachen können. Für ausreichende Belüftung und geeignete Absaugvorrichtungen ist zu sorgen. Es sind geeignete Schneidmittel zu verwenden.<br>Extruderschaumplatten werden durch Lösungsmittel angegriffen. Daher sollten sowohl der Kleber als auch alle anderen Materialien, die sich im direkten Kontakt mit den Extruderschaumplatten befinden, lösungsmittelfrei sein.<br>"URSA XPS" Extruderschaumplatten sollten nicht längerfristig Temperaturen oberhalb von 70 °C ausgesetzt werden. |
| <b>Hinweise zum Brand- und Verbrennungsschutz:</b> | Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer, da die Extruderschaumplatten brennbar sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>    | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 9 – 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 3 von 6       | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

Der Einbau dieses Produktes sollte so ausgeführt sein, dass die baurechtlichen Vorschriften und Herstellervorgaben eingehalten werden. Während des Versandes, der Lagerung, der Anbringung und Anwendung sollte dieses Material keinen Flammen oder anderen Zündquelle ausgesetzt werden. Dieses Material enthält ein Flammschutzmittel, durch das eine Entzündung durch eine kleine Brandquelle vermieden wird

### Lagerung

- Geeignete Lagerbedingungen:** Die Produkte sind trocken zu lagern und vor hohen Temperaturen zu schützen. Unverpackte Extruderschäumplatten sind vor direkter UV-Strahlung zu schützen.
- Unverträgliche Materialien:** Nicht zusammen mit leicht entflammbaren Materialien lagern.
- Verpackungsmaterial:** Wird verpackt in PE-Folie, ggf palettiert auf XPS Füßen, angeliefert.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZENDE UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Expositionsgrenzwert:** keine europäische Regelung.
- Expositionskontrolle:** keine speziellen Anforderungen
- Persönliche Schutzausrüstung**
- Atemschutz:** In unbelüfteten Räumen oder bei starker Staubeentwicklung Einwegmaske (Typ gemäß EN 149 FFP1) tragen.
- Handschutz:** Handschuhe gemäß EN 388 tragen
- Augenschutz:** bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen, Augenschutz gemäß EN 166
- Körperschutz:** unbedeckte Hautpartien schützen; locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung tragen
- Hygieneschutzmaßnahmen:** Hände vor dem Waschen mit kaltem Wasser abspülen.

Eine gute Belüftung sollte in den meisten Fällen ausreichen. Installierte Absaugvorrichtungen an den technischen Anlagen sind bei der Bearbeitung wie z.B. zum Schneiden und Schleifen notwendig, um die Exposition gegenüber Staub und Dämpfen kontrollieren zu können.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (Verfahren und Werte mit Maßnahmen nach Richtlinie 67/548/EG)

- Aggregatzustand:** fest
- Form:** Platte
- Farbe:** gelb
- Geruch:** geruchlos
- Zersetzungstemp.:** 350°C

|                     |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>    | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 9 – 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 4 von 6       | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt:</b>                          | 100 - 125°C                                                                                                                |
| <b>Erweichungspunkt/ -bereich:</b>            | + 70°C                                                                                                                     |
| <b>Flammpunkt:</b>                            | 380 °C                                                                                                                     |
| <b>Entzündlichkeit:</b>                       | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Zündtemperatur:</b>                        | abhängig von etwaigen angrenzenden brennbaren Materialien                                                                  |
| <b>Selbstentzündungstemp.:</b>                | + 500°C bzw. nur in Verbindung mit angrenzenden Baustoffen, die zur Selbstentzündung neigen (z.B. Holz).                   |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften:</b>          | -                                                                                                                          |
| <b>Explosionsgefahr:</b>                      | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Entflammbarkeitsgrenzwert in Luft:</b>     | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Unterer Entflammbarkeitsgrenzwert:</b>     | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Oberer Entflammbarkeitsgrenzwert:</b>      | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Dampfdruck:</b>                            | -                                                                                                                          |
| <b>Dichte:</b>                                | 25 - 49 kg/m                                                                                                               |
| <b>Löslichkeit:</b>                           | Die Produkte dürfen nicht mit organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin, Nitroverdünnung etc. in Kontakt gebracht werden. |
| <b>Kleber:</b>                                | Zur Verklebung müssen XPS-geeignete Kleber verwendet werden.                                                               |
| <b>Wasserlöslichkeit:</b>                     | wasserunlöslich                                                                                                            |
| <b>Fettlöslichkeit:</b>                       | Kontakt mit Fettsäuren sollte vermieden werden.                                                                            |
| <b>Verteilungskoeffizient:</b>                | n.a.                                                                                                                       |
| <b>pH-Wert (bei 1000 g/l H<sub>2</sub>O):</b> | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Lösemittelgehalt:</b>                      | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Lösemitteltrennprüfung:</b>                | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Viskosität:</b>                            | n.a.                                                                                                                       |
| <b>Zusätzliche Hinweise:</b>                  | n.a.                                                                                                                       |

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

|                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thermische Stabilität:</b>  | Thermisch stabil bei typischen Anwendungstemperaturen. Temperaturen oberhalb von 70 °C können zur Verformung des Materials führen. Dauerbeanspruchungen bei Temperaturen oberhalb 70°C sollten daher vermieden werden. |
| <b>Gefährliche Reaktionen:</b> | n.a.                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>    | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 8 – 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 5 von 6       | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

beständig unter Normalbedingungen. Die Bildung von Zersetzungsprodukten ist abhängig von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Materialien. Zersetzungsprodukte können u.a. beinhalten: aromatische Verbindungen, Aldehyde, Ethylbenzol, Polymerfragmente. Unter nichtbrennenden Bedingungen bei sehr hohen Temperaturen können geringe Mengen aromatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Styrol und Ethylbenzol entstehen.

**Zusätzliche Hinweise:**

vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung bringen.

**11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität:</b>                                                              | Toxikologisch ungefährlich. Im Brandfall siehe Abschnitt 10                                                                                                        |
| <b>Sensibilisierung:</b>                                                             | n.a.                                                                                                                                                               |
| <b>Haut- und Augenreizungen:</b>                                                     | Grundsätzlich nicht hautreizend. Nur mechanische Verletzungen möglich. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften ist eine Aufnahme über die Haut unwahrscheinlich. |
| <b>Augenkontakt:</b>                                                                 | Festkörper oder Staub können Reizungen bzw. Verletzungen der Hornhaut infolge mechanischer Beanspruchungen hervorrufen.                                            |
| <b>Toxizität nach länger andauernder Exposition:</b>                                 | n.a.                                                                                                                                                               |
| <b>Krebserzeugende, erbgutverändernde sowie fortpflanzungsgefährdende Wirkungen:</b> | n.a.                                                                                                                                                               |
| <b>Erfahrungen aus der Praxis:</b>                                                   | keine relevanten Informationen gefunden.                                                                                                                           |
| <b>Zusätzliche Hinweise:</b>                                                         | -                                                                                                                                                                  |

**12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltgefährlichkeitseinstufung gem. Gefahrensymbol 'N':</b> | n.a.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abbaubarkeit:</b>                                            | Unter Sonneneinstrahlung ist ein photochemischer Abbau der Oberfläche zu erwarten. Ein nennenswerter biologischer Abbau ist nicht zu erwarten.                                                                      |
| <b>Ökotoxizität:</b>                                            | Keine akute Toxizität für Wasserorganismen zu erwarten. Im Hinblick auf die Bioakkumulation gibt es keinen Beweis für ein signifikantes Auslaugen. Daher ist eine Verunreinigung des Grundwassers unwahrscheinlich. |
| <b>Zusätzliche Umweltinformationen:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CSB-Wert:</b>                                                | n.a.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>BSB-Wert:</b>                                                | n.a.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AOX-Wert:</b>                                                | n.a.                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>URSA-CODE</b>   | <b>Standard</b>                                                     |  |
| Rev. 9- 30/07/2021 | <b>URSA XPS</b>                                                     |                                                                                     |
| Seite 6 von 6      | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |                                                                                     |

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

-Entsorgungsschlüssel für XPS gemäß Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis -AVV:

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| als Monofraktion (auch mit geringen Anhaftungen) | 170604 |
| als Baumischabfall                               | 170904 |

XPS ist kein gefährlicher Abfall. Die Entsorgung unterliegt der Dokumentationspflicht.

-Entsorgung der Verpackung  
durch INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. Tel: +49 (0) 2203 9147-1291

### 14. TRANSPORTINFORMATIONEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Landweg:</b>              | nicht reguliert |
| <b>Seeweg:</b>               | nicht reguliert |
| <b>Luftweg:</b>              | nicht reguliert |
| <b>Binnenschifffahrt:</b>    | nicht reguliert |
| <b>Zusätzliche Hinweise:</b> | -               |

### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

#### Europäisches Verzeichnis der im Handel befindlichen Altstoffe (EINECS)

Die Bestandteile dieses Produkts sind im EINECS gelistet oder von der Bestandspflicht befreit.

#### EG-EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich gemäß EG-Kriterien eingestuft.

#### Zusätzliche Informationen:

REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Dieses Produkt ist ein Artikel.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Substanzen.

### 16. SONSTIGE ANGABEN

URSA Deutschland GmbH fordert jeden Kunden oder Empfänger dazu auf, dieses Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen und wenn nötig sich die entsprechende Sachkenntnis zugänglich zu machen, um die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Daten und jegliche mit dem Produkt verbundenen Gefahren zu erkennen und zu verstehen. Die hierin gegebenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen richtig. Jedoch wird dafür keine Garantie, ausdrücklich oder nicht ausdrücklich, gegeben. Die zu befolgenden Vorschriften unterliegen Änderungen und können an den verschiedenen Standorten voneinander abweichen. Es liegt daher in der Verantwortung des Käufers/Verwenders, bei seinen Tätigkeiten die Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Die hier gemachten Angaben betreffen nur das Produkt wie es versendet wird. Da die Verwendung des Produktes nicht der Kontrolle des Herstellers unterliegt, ist es die Pflicht des Käufers/Verwenders die nötigen Bedingungen für den sicheren Umgang mit dem Produkt festzulegen. Wegen der Zunahme von Informationsquellen für herstellerepezifische Sicherheitsdatenblätter fühlen wir uns nicht für Sicherheitsdatenblätter verantwortlich, die Sie nicht von uns erhalten haben. Sollten Sie Sicherheitsdatenblätter von einer anderen Quelle erhalten haben oder besteht Unsicherheit über die Aktualität der Sicherheitsdatenblätter bitten wir Sie um Kontaktaufnahme, um die aktuellsten Sicherheitsdatenblätter zu erhalten.

# UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach /ISO 14025/ und /EN 15804/

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Deklarationsinhaber | <b>FPX – Fachvereinigung Extruderschaumstoff e.V.</b> |
| Herausgeber         | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)                  |
| Programmhalter      | Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)                  |
| Deklarationsnummer  | EPD-FPX-20190111-IBE1-DE                              |
| Ausstellungsdatum   | 03.12.2019                                            |
| Gültig bis          | 02.12.2024                                            |

Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) mit halogenfreien  
Treibmitteln  
**FPX – Fachvereinigung Extruderschaumstoff  
e.V.**

[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com) / <https://epd-online.com>



## 1. Allgemeine Angaben

### FPX – Fachvereinigung Extruderschäumstoff e.V.

#### Programhalter

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

#### Deklarationsnummer

EPD-FPX-20190111-IBE1-DE

#### Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorienregeln:

Dämmstoffe aus Schaumkunststoffen, 06.2017  
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen  
Sachverständigenrat (SVR))

#### Ausstellungsdatum

03.12.2019

#### Gültig bis

02.12.2024



Dipl. Ing. Hans Peters  
(Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)



Dr. Alexander Röder  
(Vorstandsvorsitzender IBU)

### Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS)

#### Inhaber der Deklaration

FPX – Fachvereinigung Extruderschäumstoff e.V.  
Friedrichstraße 95  
D- 10117 Berlin

#### In Kooperation mit

EXIBA - European Extruded Polystyrene Insulation  
Board Association  
Rue Belliard 40, box 16  
B-1040 Brussels

#### Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

Platten aus XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum)  
hergestellt von FPX Mitgliedsfirmen. Die Deklaration  
bezieht sich auf 1 m<sup>2</sup> einer 100 mm dicken XPS-Platte  
entsprechend 0,1 m<sup>3</sup>, mit einer mittleren Dichte von  
34,2 kg/m<sup>3</sup>.

#### Gültigkeitsbereich:

Die an der Datenerhebung beteiligten Firmen  
produzieren ca. 100 % der XPS-Platten in  
Deutschland. Es wurden die Daten von 15 Standorten  
von fünf Unternehmen (Austrotherm, Bachel, Jackson,  
Ravago Building Solutions, Ursa) aus dem Jahr 2017  
verwendet.

Der Deklarationsinhaber haftet für die zugrunde  
liegenden Angaben und Nachweise.

Der Inhaber der Deklaration haftet für die  
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine  
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,  
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

#### Verifizierung

Die Europäische Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und  
Angaben gemäß /ISO 14025:2010/

intern  extern



Christina Bocher,  
Unabhängige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

## 2. Produkt

### 2.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition

Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein  
Kunststoffschaumdämmstoff entsprechend der /EN  
13164/ (Wärmedämmstoffe für Gebäude) /EN 14307  
(technische Gebäudeausrüstung) /EN 14934  
(Füllprodukte für die Anwendungen im Tiefbau), der in  
Form von Platten im Rohdichtenbereich von 20 bis 50  
kg/m<sup>3</sup> produziert wird.

Die Platten werden in unterschiedlichen  
Druckfestigkeitsstufen von 150 bis 700 kPa im  
Dickenbereich 20 bis 200 mm geliefert, Produkte mit  
Dicken bis 400 mm werden als werksseitige  
Mehrschichtplatten geliefert. Für die unterschiedlichen  
Anwendungsbereiche können die Platten  
unterschiedliche Oberflächen (mit Extrusionshaut,  
gefräst, gerillt oder thermisch geprägt) aufweisen.

XPS-Platten werden mit Glattkanten-, Stufenfalz- und  
Nut- & -Feder-Kantenausprägung geliefert. Die  
vorliegende Umweltproduktdeklaration bezieht sich  
ausschließlich auf unverkleidete und nicht gesondert  
weiter verarbeitete XPS-Platten. Das Heißlaminieren  
mehrerer XPS-Schichten ist enthalten.  
Die Grundlage für die Ermittlung des  
Durchschnittsproduktes bildet der mengenmäßige  
Marktanteil der an der Datenerhebung beteiligten  
Hersteller in Deutschland.

Für das Inverkehrbringen der XPS-Platten in der  
EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt für  
Bauprodukte die Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(CPR). Das Produkt benötigt eine Leistungserklärung  
unter Berücksichtigung der /DIN EN 13164: 2015-04/,

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation/, und die CE-Kennzeichnung.

Für die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen Bestimmungen.

## 2.2 Anwendung

Anwendungsgebiete sind nach der /DIN 4108-10/ Wärmedämmung von Dach, Decke, Wand, Boden und Perimeter mit dort festgelegten Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften: Perimeterdämmung der Bodenplatte, Perimeterdämmung der Kelleraußenwände, Flachdachdämmung nach dem Umkehrdachprinzip, Wärmedämmung von Fußböden, z. B. hochbelasteter Industriefußböden, Außenwanddämmung, insbesondere Wärmebrückendämmung von Betonbauteilen und als Kerndämmung in zweischaligem Mauerwerk, Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Wärmedämmung von Decken in landwirtschaftlichen Bauten, Innendämmung von Wänden, Innendämmung von Decken, Wärme-dämmung von Steildächern oberhalb und unterhalb der Sparren, Kernmaterial für Sandwichelemente, technische Anlagen (z. B. Rohrisolierungen).

## 2.3 Technische Daten

### Bautechnische Daten

| Bezeichnung                                                        | Wert        | Einheit           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Rohdichte                                                          | 20 - 50     | kg/m <sup>3</sup> |
| Wärmeleitfähigkeit nach /EN 12667/ und /DIN EN 13164/ Annex C      | 0,03 - 0,04 | W/(mK)            |
| Verformungsverhalten nach /EN 1605/                                | ≤ 5         | %                 |
| Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung nach /EN 826/ | 0,15 - 0,70 | N/mm <sup>2</sup> |
| Elastizitätsmodul nach /EN 826/                                    | 10 - 40     | N/mm <sup>2</sup> |
| Zugfestigkeit nach /EN 1607/                                       | 0,1 - 0,4   | N/mm <sup>2</sup> |
| Kriechverhalten bzw. Dauerdruckfestigkeit nach /EN 1606/           | < 0,25      | N/mm <sup>2</sup> |
| Wasseraufnahme nach Diffusion nach /EN 12088/                      | 3 - 5       | Vol.-%            |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach /EN 12088/               | 50 - 250    | -                 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tauwechsel nach /EN 12091/        | ≤ 2         | Vol.-%            |
| Dimensionsstabilität nach /EN 1604/                                | ≤ 5         | %                 |

Schallschutz ist keine relevante Eigenschaft für XPS.

Leistungswerte des Produkts entsprechend der Leistungserklärung in Bezug auf dessen Wesentliche Merkmale gemäß /DIN EN 13164:2012+A1: 2015/, Wärmedämmstoffe für Gebäude. Andere XPS-Normen sind /DIN EN 14307:2015/, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie, und /DIN EN 14934:2007/, Wärmedämmung und leichte Füllprodukte für Anwendungen im Tiefbau.

## 2.4 Lieferzustand

Länge: 1000–3000 mm/ Breite: 600-1200 mm/ Dicke: 20–200 mm (400 mm bei mehrlagigen Produkten) Für diese Deklaration wird eine Dicke von 100 mm zugrunde gelegt.

## 2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Als Hauptrohstoff wird Standard Polystyrol (General Purpose Polystyrene GPPS) [CAS 9003-53-6] mit 90 bis 95 Masse-% eingesetzt. Dieses wird mit Hilfe eines Treibmittels mit ca. 8 Masse-% aufgeschäumt. Das Treibmittel besteht aus Kohlendioxid [CAS 124-38-9] und halogenfreien Co-Treibmitteln.

| Rohstoffe/Hilfsstoffe       | Massenanteil |
|-----------------------------|--------------|
| Polystyrol                  | 90-95 %      |
| Treibmittel                 | 5-8 %        |
| davon Kohlendioxid          | 40-80 %      |
| und Co-Treibmittel          | 20-60 %      |
| Flammschutzmittel           | 0,5-3 %      |
| Additive (z. B. Farbstoffe) | < 1 %        |

Als Zusatzmittel wird bromiertes Flammschutzmittel eingesetzt. Weiter werden dem Extrusionsprozess Zusatzstoffe (wie z. B. Verarbeitungshilfsstoffe, Farbstoffe) unter 1 % zugeführt. Polystyrol und die Co-Treibmittel werden aus Erdöl und -gas hergestellt. Es wird auf der Straße oder per Pipeline von den Produktionsstandorten zu den XPS-Herstellwerken transportiert. CO<sub>2</sub> wird als Nebenprodukt aus verschiedenen Prozessen gewonnen und ist unbegrenzt verfügbar.

Dieses Produkt enthält Stoffe der Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (/REACH-Verordnung/, Stand: 15.01.2019) oberhalb von 0,1 Massen-%: nein.

Dieses Produkt enthält weitere CMR-Stoffe der Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste stehen, oberhalb von 0,1 Massen-% in mindestens einem Teilerzeugnis: nein

Dem vorliegende Bauprodukt wurden Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um eine behandelte Ware im Sinne der Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): nein

## 2.6 Herstellung

XPS wird in einem kontinuierlichen Extrusionsprozess mit Strom als Hauptenergieträger hergestellt. Polystyrol-Granulat wird zusammen mit den Hilfsstoffen im Extruder unter hohem Druck aufgeschmolzen. Das Treibmittel wird der Schmelze hinzugegeben und in ihr gelöst. Die Schmelze wird durch eine Breitschlitzdüse ausgetragen. Durch den dabei abfallenden Gegendruck schäumt das Treibmittel die Schmelze auf, kühlt diese dabei ab und das Polystyrol verfestigt sich. Es entsteht ein endloser Strang aus homogenem und geschlossenzelligem Polystyrolhartschaum. Dieser wird weiter abgekühlt und anschließend dimensioniert, besäumt und eventuell in der Oberfläche modifiziert. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Düsen können Plattenstärken von 20 bis 200 mm produziert werden. XPS aus Produktionsabschnitten und Produktionsausschuss wird direkt in den Produktionen recycelt und wieder zur Produktion von XPS eingesetzt.

Polystyrol ist ein thermoplastisches Material und deshalb kann Abfall vor Gebrauch (industrieller Abfall) einfach und kostengünstig durch Aufschmelzen recycelt werden.

Die meisten XPS-Abfälle, die bei der Herstellung anfallen, werden gemahlen und in einer separaten Linie extrudiert. Das daraus resultierende Recyclat wird dann im Produktionsprozess von XPS verwendet. Ein Großteil der Produktionsstandorte ist nach der /ISO 9001/ zertifiziert.

## 2.7 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung

Bei der Herstellung des XPS sind in allen Produktionsschritten zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter keine weiteren Maßnahmen über die nationalen Arbeitsschutzvorschriften hinaus notwendig. Ein Großteil der Produktionsstandorte ist nach der /ISO 14001/ zertifiziert.

## 2.8 Produktverarbeitung/Installation

Produkt- und anwendungsabhängige Einbauempfehlungen sind in Prospekten, Verarbeitungshinweisen und Produktdatenblättern der Hersteller beschrieben. Diese können bei den Herstellern direkt oder über das Internet bezogen werden. Es ist kein spezieller Personenschutz bei der Verarbeitung von XPS notwendig. XPS-Bauabfälle, welche als Verschnitt auf der Baustelle anfallen, sollen getrennt gesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

## 2.9 Verpackung

Die Platten werden in Bündeln gestapelt und in einer 4- oder 6-Seitenverpackung mit Polyethylenfilm verpackt und palettiert.

Die Verpackung besteht aus Polyethylenfolien. Diese sollen getrennt gesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Polyethylen kann dann recycelt werden.

## 2.10 Nutzungszustand

Alle eingesetzten Stoffe sind im Einbauzustand alterungsbeständig und feuchtigkeitsresistent, wodurch die Dämmleistung sowie die mechanischen Eigenschaften während der gesamten Nutzungsdauer unverändert erhalten bleiben.

## 2.11 Umwelt & Gesundheit während der Nutzung

XPS ist in den meisten Anwendungen nicht im direkten Kontakt mit der Umwelt und mit der Innenraumluft. Belastungen für die Gesundheit bei der Verwendung von XPS für Innenraumdämmungen sind laut anerkannten Messungen von /AgBB/ u. a. nicht bedeutend (siehe Kap. 7.1).

## 2.12 Referenz-Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des XPS ist gleich der Nutzungsdauer des Bauteils, in dem es verwendet wird. Dies ist begründet in den mechanischen Festigkeiten und der Beständigkeit gegenüber Wassereinwirkung.

## 2.13 Außergewöhnliche Einwirkungen

### Brand

XPS-Dämmstoffprodukte sind als Euroklasse E entsprechend der /EN 13501-1/ eingestuft.

### Brandschutz

| Bezeichnung                      | Wert |
|----------------------------------|------|
| Baustoffklasse nach /EN 13501-1/ | E    |

### Wasser

XPS ist chemisch neutral, nicht wasserlöslich und gibt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine wasserlöslichen Stoffe ab, die zu einer Verunreinigung des Grundwassers, der Flüsse und Meere führen könnten. Die Wärmeleitfähigkeit des XPS wird durch die Einwirkung von Wasser oder Wasserdampf praktisch nicht beeinflusst.

### Mechanische Zerstörung

Nicht relevant für XPS-Produkte aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften.

## 2.14 Nachnutzungsphase

Will man das volle Wiederverwendungspotential der XPS-Dämmprodukte ausnutzen, sollte die Verlegung der Dämmplatten möglichst so erfolgen, dass die Platten mit nur geringer oder keiner Beschädigung zurückgebaut werden können: Nichtverklebte Systeme, Trennlagen zwischen Dämmung und Beton, mechanische Befestigungen. Auf Umkehrdächern werden Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum lose verlegt und können daher weitestgehend zerstörungsfrei vom Dach entfernt und auf einem anderen Dach wieder verlegt werden. Bei einem bestehenden konventionellen Flachdach können die XPS-Dämmplatten an Ort und Stelle verbleiben, wenn zur wärmedämmtechnischen Aufwertung daraus ein „Plusdach“ wird. Rückgebaute, wiederverwendbare XPS-Dämmplatten aus mechanisch fixierten Anwendungen können z. B. zur Dämmung von Kellerwänden, oder nichttragenden Bodenplatten eingesetzt werden.

Die Hersteller empfehlen als Entsorgungsweg eine thermische Verwertung des Produkts. Die im Schaumstoff enthaltene Energie wird damit zurück gewonnen, wodurch zusätzlich erforderliche Stützfeuerungen bei Müllverbrennungsanlagen eingespart wird. Die Energie von 1 kg XPS entspricht dem von ca. 1,1 Liter Heizöl. Zusätzlich kann die anfallende Abwärme bei der Müllverbrennung sowohl zur Strom- als auch zur Fernwärmeerzeugung genutzt werden.

## 2.15 Entsorgung

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung (/AVV/): 17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt.

## 2.16 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.xps-spezialdaemmstoffe.de](http://www.xps-spezialdaemmstoffe.de)  
[www.austrotherm.de](http://www.austrotherm.de)  
[www.bachl.de](http://www.bachl.de)  
[www.ravatherm.com/de/de](http://www.ravatherm.com/de/de)  
[www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)  
[www.ursa.de](http://www.ursa.de)

### 3. LCA: Rechenregeln

#### 3.1 Deklarierte Einheit

Diese Deklaration bezieht sich auf 1 m<sup>2</sup> XPS-Platte mit einer Stärke von 100 mm, d.h. 0,1 m<sup>3</sup> mit einer Dichte von 34,2 kg/m<sup>3</sup>.

#### Deklarierte Einheit

| Bezeichnung                          | Wert | Einheit           |
|--------------------------------------|------|-------------------|
| Deklarierte Einheit mit 100 mm Dicke | 1    | m <sup>2</sup>    |
| Umrechnungsfaktor zu 1 kg (=1/3,42)  | 0,29 | -                 |
| Rohdichte                            | 34,2 | kg/m <sup>3</sup> |
| Deklarierte Einheit                  | 0,1  | m <sup>3</sup>    |

Bei XPS-Produkten mit abweichender Rohdichte von der Referenzrohddichte von 34,2 kg/m<sup>3</sup> und abweichenden Produktdicken ist für die Umweltindikatoren und Sachbilanzparameter folgende Umrechnung vorzunehmen:

$$I_{\text{adap}} = I_{\text{ref}} \times \frac{\rho_{\text{adap}}}{\rho_{\text{ref}}} \times \frac{d_{\text{adap}}}{d_{\text{ref}}}$$

$I_{\text{adap}}$  – adaptierter Umweltindikator oder Sachbilanzparameter

$I_{\text{ref}}$  – Umweltindikator oder Sachbilanzparameter für Rohdichte 34,2 kg/m<sup>3</sup>

$\rho_{\text{adap}}$  – adaptierte Rohdichte

$\rho_{\text{ref}}$  – Referenz-Rohdichte 34,2 kg/m<sup>3</sup>

$d_{\text{adap}}$  – adaptierte Produktdicke

$d_{\text{ref}}$  – Referenz-Produktdicke (100 mm)

Ausnahmen bilden Kategorien, die nicht hauptsächlich durch Rohstoffverbrauch bzw. Masse beeinflusst werden. Dies gilt für das Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon (POCP) und das Ozonabbaupotential (ODP). Diese beiden Kategorien korrelieren nicht mit der Masse des Produkts und können auf diese Weise nicht bewertet werden.

#### 3.2 Systemgrenze

Typ der EPD: Wiege bis Werktor (A1-A3) – mit Optionen.

Die Ökobilanz betrachtet die folgenden Punkte des Lebenszyklus:

- Extraktion und Aufbereitung von Rohstoffen (A1)
- Transport zur Herstellung (A2)
- Herstellung der XPS-Platte (A3)
- Herstellung der Verpackung (A3)
- Transporte zur Nutzung (A4)
- Transport zum End-of-Life (C2)
- Abfallbehandlung: Thermische Verwertung (C3)
- Rückgewinnungs- und Recyclingpotentiale (D) - außerhalb der Systemgrenzen

#### 3.3 Abschätzungen und Annahmen

Das Umweltprofil des Flammenschutzmittels basiert auf einer soliden Abschätzung auf Grundlage von Literatur, v.a. /Ullmanns/.

Als Worst-Case-Ansatz wird Post-Consumer-Polystyrol-Granulat Recycling in den Ökobilanzergebnissen der Studie nicht berücksichtigt. Der Durchschnitt des Post-Consumer-Polystyrol-Granulat-Recyclinganteils liegt bei < 5 %.

#### 3.4 Abschneideregeln

In der Untersuchung werden alle wesentlichen Produktionsdaten betrachtet, u. a. Rohmaterialien, Stromverbrauch und Verpackungseinsatz. Einzelne Additive mit geringem Masseanteil sind nicht gesondert betrachtet, sondern werden in der Kalkulation mit Polystyrol abgeschätzt. Die Gesamtheit dieser Additive liegt unter 5 % der Rezeptur. Beispielsweise kommen als Füllstoffe Talk und Zitronensäure zum Einsatz. Diese haben keine nennenswerte Auswirkung in Bezug auf die hier betrachteten Wirkkategorien und Mengen. Darüber hinaus werden Pigmente verwendet, welche bereits in der Polystyrolmenge berücksichtigt sind.

#### 3.5 Hintergrunddaten

Als Hintergrunddaten wurden Daten aus der /GaBi ts/-Datenbank verwendet. Dokumentationen der einzelnen Hintergrunddatensätze sind beschrieben unter [www.gabi-software.com/databases](http://www.gabi-software.com/databases).

#### 3.6 Datenqualität

Die Produktionsdaten, wie Menge an Rohmaterialien und Stromverbrauch, stammen aus Messungen an den einzelnen Standorten. Die meisten Ökobilanzinventare der Hintergrundprozesse, z. B. externe Stromerzeugung, sind Teil der /GaBi ts/-Datenbank, die zuletzt 2018 überarbeitet wurde.

#### 3.7 Betrachtungszeitraum

Als Datengrundlage dienen Fertigungsinformationen des Jahres 2017.

#### 3.8 Allokation

Während der XPS-Platten-Produktion fallen keine Koppelprodukte an. Allokationen wurden ausschließlich für Abfall- und Recyclingprozesse sowie in verschiedenen Hintergrundprozessen durchgeführt.

#### Allokation von Abfällen

In der Produktion anfallender XPS-Abfall, u. a. Plattenverschnitte werden zum Teil wieder in den Produktionsprozess eingebracht. Nicht direkt verwertbare Anteile werden thermisch verwertet. Allen betrachteten Verbrennungsprozessen liegt eine Teilstrombetrachtung zugrunde, die die spezifische Stoffzusammensetzung des Verbrennungsgutes berücksichtigt. Für die Müllverbrennungsanlage wird ein R1-Wert von > 0,6 angenommen. Generierter Strom und thermische Energie aus Abfällen, die innerhalb von Modul A1-A3 anfallen, werden direkt dort angerechnet.

Umweltlasten der Verbrennung des Produkts im End-of-Life (EoL)-Szenario werden dem Modul C3 zugeschrieben; resultierende Gutschriften für thermische und elektrische Energie werden in Modul D deklariert. Die Gutschriften erfolgen über europäische Durchschnittsdaten für elektrische Energie und thermische Energie aus Erdgas.

### Allokation in vorgelagerten Prozessen

Bei allen Raffinerieprodukten werden Allokationen nach Masse und unterem Heizwert verwendet. Für jedes Raffinerieprodukt werden die Umweltlasten der Produktion spezifisch berechnet.

Bei anderen Materialien, deren Inventar für die Herstellungsberechnung herangezogen wird, werden die Allokationsregeln angewendet, die dafür jeweils geeignet sind. Informationen zu den einzelnen

Datensätzen sind dokumentiert unter <http://database-documentation.gabi-software.com/support/gabi/>.

### 3.9 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach /EN 15804/ erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale, berücksichtigt werden.

## 4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind Grundlage für die deklarierten Module oder können für die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext einer Gebäudebewertung genutzt werden, wenn Module nicht deklariert werden (MND).

### Transport zu Baustelle (A4)

| Bezeichnung                                        | Wert  | Einheit           |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Liter Treibstoff (Diesel) unter maximaler Beladung | 0,012 | l/100km           |
| Transport Distanz (Durchschnitt)                   | 429   | km                |
| Auslastung (einschließlich Leerfahrten)            | 70    | %                 |
| Rohdichte der transportierten Produkte             | 34,2  | kg/m <sup>3</sup> |
| Nutzlast des LKW (EURO 5)                          | 5     | t                 |

### Einbau in das Gebäude (A5)

Auf der Baustelle fallen 18,3 g PE-Folie pro m<sup>2</sup> an. Die Entsorgung der Verpackungsmaterialien fällt in Modul A5 an und wird in dieser EPD nicht deklariert.

### Ende des Lebenswegs (C2-C3)

Das Szenario spiegelt eine 100%ige thermische Verwertung wider. Die Verbrennung führt zu Energiegutschriften auf Basis des europäischen Strommixes und thermischer Energie aus Erdgas unter europäischen Randbedingungen.

Der Transport zum End-of-Life wird mit 50 km (Auslastung 70%) angesetzt.

| Bezeichnung              | Wert | Einheit |
|--------------------------|------|---------|
| Getrennt gesammelt XPS   | 3,42 | kg      |
| Zur Energierückgewinnung | 3,42 | kg      |

### Wiederverwendungs- Rückgewinnungs- und Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben

Modul D beinhaltet Gutschriften aus der Verbrennung der XPS-Platten nach der Nutzung (C3).

## 5. LCA: Ergebnisse

Die folgenden Tabellen bilden die Umweltwirkung und Sachbilanzparameter entsprechend der Norm /EN 15804/ für den Lebensweg von 1 m<sup>2</sup> einer 100 mm dicken XPS-Platte ab.

### ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT)

| Produktionsstadium m |           |             | Stadium der Errichtung des Bauwerks         |         | Nutzungsstadium     |                |           |        |            |                                               |                                              | Entsorgungsstadium |           |                  | Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze |                                                             |
|----------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|-----------|--------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rohstoffversorgung   | Transport | Herstellung | Transport vom Hersteller zum Verwendungsort | Montage | Nutzung / Anwendung | Instandhaltung | Reparatur | Ersatz | Erneuerung | Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes | Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes | Rückbau / Abriss   | Transport | Abfallbehandlung | Beseitigung                                        | Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotenzial |
| A1                   | A2        | A3          | A4                                          | A5      | B1                  | B2             | B3        | B4     | B5         | B6                                            | B7                                           | C1                 | C2        | C3               | C4                                                 | D                                                           |
| X                    | X         | X           | X                                           | MND     | MND                 | MND            | MNR       | MNR    | MNR        | MND                                           | MND                                          | MND                | X         | X                | MND                                                | X                                                           |

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 m<sup>2</sup> XPS-Platte mit 100 mm Dicke

| Parameter                                                                           | Einheit                                    | A1-A3    | A4       | C2       | C3       | D         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Globales Erwärmungspotenzial                                                        | [kg CO <sub>2</sub> -Äq.]                  | 9,38E+0  | 2,34E-1  | 2,68E-2  | 1,15E+1  | -4,87E+0  |
| Abbau Potenzial der stratosphärischen Ozonschicht                                   | [kg CFC11-Äq.]                             | 6,48E-14 | 3,88E-17 | 4,44E-18 | 1,04E-15 | -6,74E-14 |
| Versauerungspotenzial von Boden und Wasser                                          | [kg SO <sub>2</sub> -Äq.]                  | 1,52E-2  | 5,44E-4  | 6,23E-5  | 6,79E-4  | -8,25E-3  |
| Eutrophierungspotenzial                                                             | [kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> -Äq.] | 1,90E-3  | 1,35E-4  | 1,54E-5  | 1,40E-4  | -8,92E-4  |
| Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon                                         | [kg Ethen-Äq.]                             | 1,25E-2  | -1,81E-4 | -2,07E-5 | 6,69E-5  | -6,53E-4  |
| Potential für die Verknappung von abiotischen Ressourcen - nicht fossile Ressourcen | [kg Sb-Äq.]                                | 2,53E-6  | 1,81E-8  | 2,07E-9  | 7,45E-8  | -8,81E-7  |
| Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe                            | [MJ]                                       | 2,74E+2  | 3,18E+0  | 3,65E-1  | 1,15E+0  | -6,87E+1  |

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 m<sup>2</sup> XPS-Platte mit 100 mm Dicke

| Parameter                                               | Einheit           | A1-A3   | A4      | C2      | C3       | D        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Erneuerbare Primärenergie als Energieträger             | [MJ]              | 1,23E-1 | 1,85E-1 | 2,12E-2 | 2,46E-1  | -1,75E+1 |
| Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung       | [MJ]              | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  | 0,00E+0  |
| Total erneuerbare Primärenergie                         | [MJ]              | 1,31E+1 | 1,85E-1 | 2,12E-2 | 2,46E-1  | -1,75E+1 |
| Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger       | [MJ]              | 1,45E+2 | 3,19E+0 | 3,66E-1 | 1,38E+2  | -8,63E+1 |
| Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung | [MJ]              | 1,39E+2 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | -1,36E+2 | 0,00E+0  |
| Total nicht-erneuerbare Primärenergie                   | [MJ]              | 2,84E+2 | 3,19E+0 | 3,66E-1 | 1,37E+0  | -8,63E+1 |
| Einsatz von Sekundärstoffen                             | [kg]              | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  | 0,00E+0  |
| Erneuerbare Sekundärbrennstoffe                         | [MJ]              | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  | 0,00E+0  |
| Nicht-erneuerbare Sekundärbrennstoffe                   | [MJ]              | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  | 0,00E+0  |
| Einsatz von Süßwasserressourcen                         | [m <sup>3</sup> ] | 4,83E-2 | 3,13E-4 | 3,59E-5 | 2,19E-2  | -2,07E-2 |

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN:

#### 1 m<sup>2</sup> XPS-Platte mit 100 mm Dicke

| Parameter                            | Einheit | A1-A3   | A4      | C2      | C3      | D        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Gefährlicher Abfall zur Deponie      | [kg]    | 1,18E-7 | 1,78E-7 | 2,04E-8 | 1,42E-9 | -3,55E-8 |
| Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | [kg]    | 5,87E-2 | 2,60E-4 | 2,97E-5 | 6,59E-2 | -3,74E-2 |
| Entsorgter radioaktiver Abfall       | [kg]    | 4,10E-3 | 4,33E-6 | 4,97E-7 | 8,74E-5 | -6,99E-3 |
| Komponenten für die Wiederverwendung | [kg]    | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  |
| Stoffe zum Recycling                 | [kg]    | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  |
| Stoffe für die Energierückgewinnung  | [kg]    | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0  |
| Exportierte elektrische Energie      | [MJ]    | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 1,77E+1 | 0,00E+0  |
| Exportierte thermische Energie       | [MJ]    | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 4,08E+1 | 0,00E+0  |

## 6. LCA: Interpretation

Generell wird ein Großteil der Umweltwirkungen durch die Polystyrol (PS)-Herstellung verursacht. Insbesondere das Treibhauspotenzial und die nicht-erneuerbare Primärenergie werden zu über 80 % von der Vorkette der PS-Granulatherstellung dominiert.

Ein weiterer wichtiger umweltrelevanter Prozess ist die Stromerzeugungskette und somit der direkte Strombedarf bei der Produktherstellung.

Emissionen von Treibmitteln direkt aus der XPS-Produktion tragen hauptsächlich zur bodennahen Ozonbildung bei.

Transporte und die Herstellung von Treibmitteln und Flammenschutzmitteln sind wenig relevant in Hinblick auf die betrachteten Umweltwirkkategorien.

Bezüglich des erneuerbaren Primärenergiebedarfs (PERT) besteht eine Diskrepanz zwischen A1-A3 und D. Dort wird mehr Energie aus erneuerbaren Ressourcen berücksichtigt, als in das System eingeht. Grund dafür ist, dass die erneuerbare Primärenergie in dieser Studie ausschließlich mit dem Stromverbrauch gekoppelt ist und infolge des hohen Energiegehaltes des Produktes mehr Strom durch die Verbrennung erzeugt wird, als für die Herstellung (A1-A3) benötigt wird.

## 7. Nachweise

XPS-Produkte können für die Innenanwendung benutzt werden, da kein Kontakt mit der Innenraumluft zu erwarten ist und XPS durch Systeme geschützt wird.

### 7.1 VOC-Emissionen

Emissionen leicht-flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) der EXIBA XPS-Produkte entsprechend des AgBB-Schemas wurden anhand von 14 Proben von 9 EXIBA-Mitgliedsunternehmen im Juli 2011 durch Eurofins Product testing in Dänemark geprüft. Die getesteten Produkte wurden als konform zu den Anforderungen von /AgBB/ für die Nutzung im Innenraum eingestuft.

#### VOC Emissionen

| Bezeichnung            | Wert                | Einheit           |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| TVOC (C6 - C16)        | 0 - 1000            | µg/m <sup>3</sup> |
| Summe SVOC (C16 - C22) | 0 - 100             | µg/m <sup>3</sup> |
| R (dimensionslos)      | 0 - 1               | -                 |
| VOC ohne NIK *         | 0 - 100             | µg/m <sup>3</sup> |
| Kanzerogene            | nicht<br>detektiert | µg/m <sup>3</sup> |

\* Nik = niedrigste (toxikologisch) interessierende Konzentration

### 7.2 Auslaugung

Untersuchungen zum Auslaugverhalten sind für XPS derzeit nicht gefordert.

## 8. Literaturhinweise

### **/IBU 2016/**

IBU (2016):Allgemeine EPD-Programmanleitung des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Version 1.1, Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin.

### **/ISO 14025/**

DIN EN /ISO 14025:2011-10/, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ III Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren.

### **/EN 15804/**

/EN 15804:2012-04+A1 2013/, Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte.

### **/AgBB/**

Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten, Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, 2010.

### **/PCR 2018, Teil A/**

Produktkategorie-Regeln für gebäudebezogene Produkte und Dienstleistungen. Teil A: Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an den Projektbericht, Version 1.7, Institut Bauen und Umwelt e.V., 2018. [www.bau-umwelt.com](http://www.bau-umwelt.com)

### **/PCR 2017, Teil B/**

Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil B: Anforderungen an die EPD für Dämmstoffe aus Schaumkunststoffen, Version 1.6, Berlin: Institut Bauen und Umwelt e.V. (Hrsg.), 2017. [www.bau-umwelt.de](http://www.bau-umwelt.de)

### **/ISO 9001/**

DIN EN ISO 9001:2015-09, Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen.

### **/ISO 14001/**

DIN EN ISO 14001:2015-09, Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung.

### **/EN 1604/**

DIN EN 1604:2013-05, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen.

### **/EN 1605/**

DIN EN 1605:2013-05, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung.

### **/EN 1606/**

DIN EN 1606:2013-05, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung.

### **/EN 1607/**

DIN EN 1607:2013-05, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene.

### **/DIN 4108-10/**

DIN 4108-10:2015-12, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe - Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe.

### **/EN 12086/**

DIN EN 12086:2013-06, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit.

### **/EN 12088/**

DIN EN 12088:2013-06, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion.

### **/EN 12091/**

DIN EN 12091:2013-06, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau- Wechselbeanspruchung.

### **/EN 826/**

DIN EN 826:2013-05, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung.

### **/EN 13501-1/**

DIN EN 13501-1:2019-05, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

### **/EN 12667/**

DIN EN 12667:2001-05, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät - Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurchlasswiderstand.

### **/EN 13164/**

DIN EN 13164:2015-04, Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) – Spezifikation.

### **/EN 14307/**

DIN EN 14307:2015, Wärmedämmstoffe für die Gebäudeausrüstung und industrielle Anlagen - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation.

### **/EN 14934/**

DIN EN 14934:2007, Wärmedämmung und leichte Füllprodukte für Tiefbauanwendungen - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation.

### **/AVV/**

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV): Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2011 (BGBl I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 22

des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist.

**/GaBi ts/**

GaBi ts Software & Dokumentation, Datenbank zur Ganzheitlichen Bilanzierung. LBP, Universität Stuttgart und PE International, Dokumentation der GaBi ts-Datensätze, 2018.  
<http://www.gabi-software.com/databases>

**/REACH-Verordnung/**

Verordnung 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) des Europäischen Parlaments und des Rates (Hrsg.), 2006

**/Ullmanns/**

Ullmanns Enzyklopädie der Industriechemie, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014.

**Herausgeber**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0  
Fax +49 (0)30 3087748- 29  
Mail [info@ibu-epd.com](mailto:info@ibu-epd.com)  
Web [www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)

**Programmhalter**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0  
Fax +49 (0)30 3087748- 29  
Mail [info@ibu-epd.com](mailto:info@ibu-epd.com)  
Web [www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)



thinkstep

**Ersteller der Ökobilanz**

thinkstep AG  
Hauptstraße 111- 113  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

Tel +49 711 341817-0  
Fax +49 711 341817-25  
Mail [info@thinkstep.com](mailto:info@thinkstep.com)  
Web <http://www.thinkstep.com>

FPX Fachvereinigung  
Extruderschaumstoff

**Inhaber der Deklaration**


FPX – Fachvereinigung  
Extruderschaumstoff e.V.  
Friedrichstraße 95  
10117 Berlin  
Germany

Tel +49 30 / 526 872 09  
Fax +49 30 / 526 872 10  
Mail [info@fpx-daemmstoffe.de](mailto:info@fpx-daemmstoffe.de)  
Web [www.xps-spezialdaemmstoff.de](http://www.xps-spezialdaemmstoff.de)

**In Kooperation mit**

EXIBA - European Extruded Polystyrene  
Insulation Board Association  
Rue Belliard 40, box 16  
1040 Brussels  
Belgium

Tel +32 2 792 30 11  
Fax +32 2 792 30 09  
Mail [info@styrenicsextranet.org](mailto:info@styrenicsextranet.org)  
Web [www.exiba.org](http://www.exiba.org)



### URSA XPS ECO D N-III-PZ-I

Gewaffelte Extruderschaumplatten mit durchschnittlich **50% Recyclinganteil produziert, geschäumt mit CO<sub>2</sub>**, Zellgas Luft, Kantenausbildung: Gerade Kante (I)



**CE-Bezeichnungsschlüssel:**  
XPS-EN-13164-T1-CS(10Y)3002)-DS(70,90)-DTL(2)5-WL(T)3-TR200

**Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:**

- (WAP) Außendämmung der Wand unter Putz (z. B. als Wärmebrückendämmung und Sockeldämmung)
- (WAS) Außendämmung der Wand im Spritzwasserbereich auch mit teilweiser Einbindung ins Erdreich
- (WI) Innendämmung der Wand
- (DEO-dh)<sup>1)</sup> Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen – hohe Druckbelastbarkeit
- (DI) Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.

| Technische Eigenschaften                                        | Daten                                           | Einheit    | Norm           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| Dicke                                                           | 20 30 40 50 60 80 100 120                       | mm         |                |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ)                       | 0,032 0,034 0,034 0,034 0,034 0,036 0,037 0,037 | W/(m · K)  | DIN 4108-4     |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>0</sub> )               | 0,031 0,033 0,033 0,033 0,033 0,035 0,036 0,036 | W/(m · K)  | DIN EN 13164   |
| Druckspannung bei 10% Stauchung oder Druckfestigkeit            | 300 CS(10/Y)300 <sup>2</sup>                    | kPa        | DIN EN 826     |
| Dimensionsänderung bei 90% relativer Luftfeuchtigkeit und 70 °C | ≤ 5 DS(70,90)                                   | %          | DIN EN 1604    |
| Dimensionsänderung bei 0,04 N/mm <sup>2</sup> und 70 °C         | ≤ 5 DLT(2)5                                     | %          | DIN EN 1605    |
| Langzeitige Wasseraufnahme                                      | ≤ 3 WL(T)3                                      | %          | DIN EN 12087   |
| Brandklasse                                                     | Euroklasse E                                    |            | DIN EN 13501-1 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)                        | 80-250                                          |            | DIN EN 12086   |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient                            | 0,07                                            | mm/(m · K) |                |
| Anwendungsgrenztemperatur***                                    | -50 bis +70                                     | °C         |                |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene                        | ≥ 200 TR 200                                    | kPa        | DIN EN 1607    |
| Scherfestigkeit                                                 | > 200                                           | kPa        | DIN EN 12090   |

<sup>1)</sup>Dicken: 50 – 120 mm    <sup>2)</sup> 20 – 40: 200 kPa

| Dicke    | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 80    | 100   | 120   | mm |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Breite** | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | mm |
| Länge**  | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | mm |

\* jährlich gemittelter Anteil an internem und externem Recycling in der Produktfamilie

\*\* Deckmaß: 1.250 mm x 600 mm = 0,75 m<sup>2</sup>

\*\*\* Hinweis: XPS-Platten verformen sich bei hoher Temperaturentwicklung irreversibel. Empfehlung: Lagerung nicht mit dunklen Folien, Verlegung nicht auf aufgeheizten Oberflächen, rasch verputzen.

Das Merkblatt für den Einbau und das Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten finden Sie im Downloadbereich unter [www.ursa.de](http://www.ursa.de).



Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung (Bau PVO) finden Sie unter [www.ursa.de](http://www.ursa.de) im Bereich Fachhändler.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.

Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Druckfehler vorbehalten.

Managementsystem nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: [info@ursa.de](mailto:info@ursa.de), [www.ursa.de](http://www.ursa.de), Telefon 034202-85199